

LES DIFFERENTS ABRASIFS SUR L'ECHELLE DE MOHS EN AEROGOMMAGE

Cette échelle est graduée de 1 à 10, pour permettre de comparer la dureté relative de différents minéraux. Pour comprendre cette échelle facilement, 1 est un minéral très tendre et 10, un minéral très dur. Un minéral à nombre inférieur peut toujours être rayé par un minéral à nombre supérieur.

MINERAUS DE REFERENCE	DURETE MOHS	ABRASIFS
Talc	1	
Gypse	2	Bicarbonate de sodium
Calcite	3	Calcite ou carbonate de calcium
Fluorite	4	
Apatite	5	
Feldspath	6	Bille de verre
Quartz	7	Archifine, Sedaver et Olivine
Topaze	8	Rugos et Garnet
Corindon	9	Corindon
Diamant	10	